Technotray® POWER テクノトレイ パワー

Technotray POWER は、Kulzer社製光硬化樹脂 Technovit 2000 LC シリーズの照射硬化に最適なブルーライトチャンバーです。
内部は高反射アルミ板が敷き詰められており、均質かつ一定の光量を照射することが可能です。

● 照射出力
専用ブルーライトは、Technovit 光硬化樹脂であれば厚さ約 30 mm まで均質に硬化させることが可能です。

● 最高温度（φ 40 mm モールド使用時）
2 mm 厚の樹脂の場合：約 70 ～ 90 ℃（照射約 5 分）
モールド全量（サンプル無し）：約 120 ℃

製品番号	製品名称	量
66060914	Technotray スペアランプ：6 本、電源ケーブル	1 台
66066474	専用スペアトレイガラス	1 式
66015894	専用ブルーライト蛍光灯 9 W	2 式

Technotray 仕様	
電源	100～200 V 50 Hz
出力	約 60 W
光源	9 W 蛍光灯 6 本
ランプ種類	ブルーライト蛍光灯
タイマー	5 分／10 分／連続
内部寸法（mm）	幅 170、奥行き 160、高さ 120
自動スタート	引き出し収納と同時にスタート
内装	高反射アルミ板
ランプ寿命	連続 約 1,000 時間 点滅 約 20,000 回
外装色	白
外部寸法（mm）	幅 270、奥行き 240、高さ 170
重量	約 3 kg

● 硬化温度を抑制するための参考照射設定（Technovit 2000 LC をφ 30 mm モールドで硬化時）

硬化時の最高到達温度…約 50 ℃			
	on（照射）	off（切）	回数（セット）
ﾌﾟﾛｾｽ1	4 分	6 分	1 回
ﾌﾟﾛｾｽ2	1 分	6 分	3 回
ﾌﾟﾛｾｽ3	1 分	7 分	7 回
ﾌﾟﾛｾｽ4	7 分	-	1 回

硬化時の最高到達温度…約 60 ℃			
	on（照射）	off（切）	回数（セット）
ﾌﾟﾛｾｽ1	4 分	6 分	1 回
ﾌﾟﾛｾｽ2	1 分	6 分	1 回
ﾌﾟﾛｾｽ3	1 分	5 分	8 回
ﾌﾟﾛｾｽ4	7 分	-	1 回

硬化時の最高到達温度…約 70 ℃			
	on（照射）	off（切）	回数（セット）
ﾌﾟﾛｾｽ1	6 分	5 分	1 回
ﾌﾟﾛｾｽ2	1 分	5 分	6 回
ﾌﾟﾛｾｽ3	8 分	-	1 回

※照射設定によっては硬化後に樹脂がわずかに色が付く（乳白色）ことがございます。

販売元：ケメット・ジャパン株式会社
〒262-0013 千葉県千葉市花見川区犢橋町1614-27
TEL：043-301-5408 FAX：043-301-5709
メール：info@kemet.jp URL：http://www.kemet.jp/